

# QUY TRÌNH THI CÔNG

## SikaCoat® Plus

Chất trám khe, kết dính đàn hồi đa công dụng



### Dụng cụ




Bao tay



Bàn chải sắt



Cọ




Rulo

### Thi công



**Bước 1:** Vệ sinh, xử lý bề mặt bê tông, vữa



**Bước 2:** Trộn đều sản phẩm trước khi sử dụng



**Bước 3:** Thi công lớp thứ 1 chờ khô trong khoảng 3-4 tiếng



**Bước 4:** Thi công lớp thứ 2

### Định mức:

- Lớp thứ nhất: 0.3 kg / m<sup>2</sup>

- Lớp phủ tiếp theo: định mức: 0.3 kg / m<sup>2</sup>

(Lưu ý: Đối với bề mặt có độ thấm hút cao, nên thi công thêm lớp lót SikaCoat® Plus pha với 10% nước sạch)

# HƯỚNG DẪN THI CÔNG SẢN PHẨM



Các thông tin, và đặc biệt, những hướng dẫn liên quan đến việc thi công và sử dụng cuối cùng của các sản phẩm Sika, được cung cấp với thiện chí của chúng tôi dựa trên kiến thức và kinh nghiệm hiện tại của Sika về sản phẩm trong điều kiện được lưu trữ đúng cách, sử dụng và thi công trong điều kiện bình thường theo hướng dẫn của Sika. Trong ứng dụng thực tế, chúng tôi không bảo đảm sản phẩm sẽ phù hợp với một mục đích cụ thể nào đó nếu có sự khác biệt về vật tư, cốt liệu và điều kiện thực tế của công trường, cũng như không có một ràng buộc pháp lý nào đối với chúng tôi ngụ ý từ các thông tin này hoặc từ một hướng dẫn bằng văn bản, hay từ bất cứ một sự tư vấn nào. Người sử dụng sản phẩm này phải thí nghiệm xem sản phẩm có phù hợp với mục đích thi công họ mong muốn không. Sika có quyền thay đổi đặc tính của sản phẩm mình. Quyền sở hữu của bên thứ ba phải được chú ý. Mọi đơn đặt hàng chỉ được chấp nhận dựa trên Bảng Điều Kiện Bán Hàng hiện hành của chúng tôi. Người sử dụng phải luôn tham khảo Tài Liệu Kỹ Thuật mới nhất của sản phẩm. Chúng tôi sẽ cung cấp các tài liệu này theo yêu cầu.

1800 599 950  
vnm.sika.com  
sikavietnam@vn.sika.com  
Version: 04-2021

## Sika Limited (Vietnam)

**Head Office** Nhon Trạch 1 Industrial Zone, Đồng Nai  
**HCMC Branch** 60 Nguyễn Đình Chiểu, Dist.1, HCMC  
**Hà Nội Branch** 57 Quang Trung, Hai Bà Trưng Dist., Hà Nội  
**Đà Nẵng Branch** Lot A2.1, 30/4 Street, Hải Châu Dist., Đà Nẵng  
**Bắc Ninh Branch** No3, Road 9, VSJP Bắc Ninh, Từ Sơn, Bắc Ninh

Tel: +84 251 3560 700  
Tel: +84 28 3911 5550  
Tel: +84 24 3857 2934  
Tel: +84 236 3873 351  
Tel: +84 222 3764 125

Fax: +84 251 3560 699  
Fax: +84 28 3911 5551  
Fax: +84 24 3857 2936  
Fax: +84 236 3873 353  
Fax: +84 222 3764 126

